

1. OPIS PRODUKTU

IVO WOOD PAINT jest wodną farbą ochronno-dekoracyjną przeznaczoną do wykonywania kryjących powłok na powierzchniach drewnianych.

Produkt tworzy elastyczną powłokę odporną na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV oraz okresowego zawilgocenia. Dzięki wysokiej sile krycia skutecznie maskuje naturalny rysunek drewna, zapewniając jednolity i trwały kolor.

Powłoka zachowuje elastyczność podczas naturalnej pracy drewna i ogranicza wpływ warunków atmosferycznych.

Produkt przeznaczony do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

2. ZASTOSOWANIE

Do ochronnego i dekoracyjnego wykończenia:

- elewacji drewnianych,
- altan i pergoli,
- płotów i ogrodzeń,
- domków ogrodowych,
- podbitek dachowych,
- okiennic,
- konstrukcji drewnianych,
- elementów architektury ogrodowej.

Do stosowania na:

- drewnie surowym,
- drewnie zagruntowanym IVO WOOD PRIMER,
- drewnie wcześniej malowanym po odpowiednim przygotowaniu podłoża,
- drewnie iglastym,
- drewnie liściastym.

3. MIEJSCE PRODUKTU W SYSTEMIE OCHRONY DREWNA

System kryjący dla nowego, surowego drewna

DREWNO SUROWE
↓
IVO WOOD PRIMER
↓
IVO WOOD PAINT

System kryjący dla odnowienia starej powłoki

DREWNO WCZEŚNIEJ MALOWANE
↓
MIEJSCOWO:
IVO WOOD PRIMER
(na odstonięte drewno)
↓
IVO WOOD PAINT

Produkty systemowe

Produkt	Funkcja
IVO WOOD PRIMER	Gruntowanie pod systemy kryjące
IVO WOOD STAIN	Półtransparentne barwienie drewna
IVO WOOD GLAZE HD	Trwała dekoracja i bariera UV
IVO WOOD PAINT	Kryjące wykończenie ochronne

4. CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- wysoka siła krycia,
- trwałe, jednolite wykończenie,
- bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne,
- wysoka odporność na promieniowanie UV,
- elastyczna powłoka dostosowująca się do pracy drewna,
- ogranicza wnikanie wilgoci,
- mikroporowata struktura umożliwiająca oddychanie drewna,
- dobra przyczepność do podłoża,
- łatwa aplikacja,
- wodna formuła,
- niski poziom zapachu.

5. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wymagania ogólne

Drewno powinno być:

- zdrowe i nośne,
- suche,
- czyste,
- odłuszczone,
- wolne od kurzu, żywic, olejów i zabrudzeń,
- pozbawione starych, łuszczących się powłok.

Wilgotność drewna

- elementy zewnętrzne: maks. 18%
- elementy wewnętrzne: maks. 12%

Drewno nowe

Zalecane wcześniejsze gruntowanie: IVO WOOD PRIMER.

Drewno wcześniej malowane

Usunąć luźne i złuszczone fragmenty starych powłok. Powierzchnię przeszlifować i odpylić.

6. WARUNKI NIEDOPUSZCZALNE DO APLIKACJI

Nie stosować:

- podczas opadów atmosferycznych,
- na drewno mokre lub oblodzone,
- przy wilgotności drewna przekraczającej zalecane wartości,
- podczas silnego nasłonecznienia,
- przy ryzyku wystąpienia opadów przed wyschnięciem produktu,
- w temperaturze poniżej +5°C.

7. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU


- Produkt gotowy do użycia.
- Przed aplikacją dokładnie wymieszać.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę można rozcieńczyć maksymalnie 5% wody.

Możliwe zastosowanie

System	Rekomendacja
IVO WOOD PAINT	Tak
IVO WOOD PRIMER + IVO WOOD PAINT	Tak – system rekomendowany
IVO WOOD STAIN + IVO WOOD PAINT	Nie zaleca się
IVO WOOD GLAZE HD + IVO WOOD PAINT	Nie zaleca się
IVO WOOD PRIMER + IVO WOOD PAINT + IVO WOOD LACQUER	TAK

8. APLIKACJA

Wariant rekomendowany dla surowego, nowego drewna



Zalecenia aplikacyjne

- nałożyć 1–2 warstwy IVO WOOD PRIMER,
- po całkowitym wyschnięciu aplikować 2 warstwy IVO WOOD PAINT,
- zachować zalecane czasy schnięcia pomiędzy warstwami.


Efekt końcowy

- pełne krycie drewna,
- jednolity kolor,
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne,
- bardzo dobra trwałość koloru,
- długotrwałe zabezpieczenie powierzchni przed wpływem warunków atmosferycznych.

Metody aplikacji

- pędzel,
- wałek,
- natrysk bezpowietrzny.

Wariant Renowacja istniejącej powłoki



Zalecenia aplikacyjne

- usunąć wszystkie łuszczące się i słabo związane powłoki,
- powierzchnię przeszlifować i dokładnie odpylić,
- miejsca, w których odsłonięto surowe drewno, zagruntować produktem IVO WOOD PRIMER,
- po wyschnięciu nałożyć 1–2 warstwy IVO WOOD PAINT.

Efekt końcowy

- odnowienie wyglądu powierzchni,
- wyrównanie koloru i stopnia połysku,
- przywrócenie właściwości ochronnych powłoki,
- wydłużenie trwałości systemu powłokowego.

Zalecenia aplikacyjne

- usunąć słabo związane fragmenty starych powłok,
- powierzchnię przeszlifować i odpylić,
- odsłonięte drewno zagruntować produktem IVO WOOD PRIMER,
- po wyschnięciu nałożyć 1–2 warstwy IVO WOOD PAINT.

Efekt końcowy

- odnowienie wyglądu powierzchni,
- przywrócenie właściwości ochronnych powłoki,
- wydłużenie trwałości systemu.

Rekomendowane zastosowanie

- elewacje drewniane,
- domki ogrodowe,
- konstrukcje drewniane o wysokiej ekspozycji słonecznej,
- elementy wymagające podwyższonej trwałości dekoracyjnej.

Metody aplikacji

- pędzel,
- wałek,
- natrysk bezpowietrzny (dysza niskociśnieniowa)
- zanurzenie.

9. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Po wyschnięciu materiał usuwać mechanicznie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Wodna dyspersja akrylowa
Pakowanie	0,7L / 5L / 10L
Czas składowania	Produkt składowany w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
Gęstość	ok. 1,2 g/cm ³
Zawartość części stałych wagowo	ok. 45-50%
Produkty powiązane:	IVO WOOD PRIMER
Wygląd	Kryjący, gładkie satynowe wykończenie
Dostępne kolory	Zgodnie z kartą kolorów
Stopień połysku	Satyna

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Temperatura podłoża	Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność drewna	maks. 18%
Wydajność	8–12 m ² /l (w zależności od gatunku i chłonności drewna)
Suchość dotykowa	ok. 1–2 h
Kolejna warstwa	ok. 2–4 h
Malowanie farbą nawierzchniową	po min. 12 h
Pełne wyschnięcie	ok. 24 h
Wilgotność względna powietrza	< 75%

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Dla uzyskania maksymalnej trwałości systemu zaleca się stosowanie na drewnie uprzednio zagruntowanym produktem IVO WOOD PRIMER.

Nie stosować na powierzchniach narażonych na stały kontakt z wodą lub długotrwałe zaleganie wilgoci.

W celu zachowania optymalnych właściwości użytkowych zaleca się okresową kontrolę stanu powłoki i wykonywanie renowacji w razie potrzeby.

Zastrzeżenie

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania.