Producent	Data aktualizacji	Wersja dokumentu
BEKERFARB Sp. z o.o. sp. k.	10/2026	5.2

Opis produktu

DACH-GONT-BAZA jest jednoskładnikową, wodorozcieńczalną, elastyczną farbą podkładową na bazie dyspersji polimerów akrylowych, przeznaczoną do renowacji dachów pokrytych gontem bitumicznym i papą. Tworzy elastyczną warstwę bazową, która przy zachowaniu odpowiedniej, ciągłej grubości może mostkować drobne, stabilne rysy i mikropęknięcia podłoża. Przygotowuje powierzchnię pod DACH-GONT-TOP.

Przy wykonaniu ciągłej warstwy o odpowiedniej grubości powłoka może mostkować drobne, stabilne rysy i mikropęknięcia podłoża. Właściwość ta nie obejmuje aktywnych pęknięć, rozszczelnień, otwartych zakładów, pęcherzy ani uszkodzeń konstrukcyjnych. DACH-GONT-BAZA nie jest samodzielną membraną hydroizolacyjną i nie służy do usuwania aktywnych przecieków.

System renowacji

DACH-SAUBER -> DACH-GONT-BAZA -> DACH-GONT-TOP

- DACH-GONT-BAZA jest obowiązkową elastyczną warstwą bazową systemu.
- DACH-GONT-TOP jest obowiązkową warstwą nawierzchniową i odpowiada za końcowy kolor, odporność atmosferyczną i wykończenie powierzchni.
- Jeżeli wymagana jest funkcja hydroizolacyjna lub naprawa aktywnie przeciekającego pokrycia, należy zastosować odpowiednią technologię naprawczą; w ofercie BEKERFARB funkcję membrany hydroizolacyjnej pełni DACH-FLEX-COAT.

Zakres zastosowania i dobór systemu

Stan podłoża / sytuacja	Zalecenie
Gont bitumiczny z dobrze związaną posypką	Po dokładnym oczyszczeniu i wysuszeniu: DACH-GONT-BAZA -> DACH-GONT-TOP.
Papa bitumiczna stabilna, bez pęcherzy i odspojeń	Sprawdzić przyczepność do podłoża i szczelność zakładów. Po przygotowaniu: DACH-GONT-BAZA -> DACH-GONT-TOP.
Pokrycie wyeksploatowane, z lokalnie osypującą się posypką	Usunąć luźne frakcje do stabilnego podłoża. W zależności od struktury i potrzeb dopuszcza się dodatkową warstwę DACH-GONT-BAZA, po czym nałożyć DACH-GONT-TOP.
Pęcherze, odspojenia, otwarte zakłady, ubytki lub aktywny przeciek	Najpierw wykonać naprawę pokrycia. System DACH-GONT nie zastępuje napraw dekarskich ani membrany hydroizolacyjnej.
Podłoże nietypowe, wcześniej malowane, miękkie lub silnie zestarzałe	Wykonać próbę przyczepności i kompatybilności na małej powierzchni. Nie aplikować na miękkie, lepkie, smołowe lub niezwiązane warstwy.

Charakterystyka / właściwości

- Gotowa do użycia; nie wymaga rozcieńczania.
- Elastyczna warstwa bazowa współpracująca z prawidłowo przygotowanym podłożem bitumicznym.
- Wiąże stabilną posypkę mineralną i wyrównuje strukturę powierzchni przed wykonaniem warstwy TOP.
- Możliwość mostkowania drobnych, stabilnych rys i mikropęknięć przy zachowaniu odpowiedniej ciągłej grubości powłoki.
- Matowe wykończenie; przeznaczona do pokrycia DACH-GONT-TOP.
- Aplikacja natryskiem hydrodynamicznym, pędzlem lub wałkiem.

Przygotowanie podłoża

1. Ocena pokrycia: sprawdzić stabilność gontu lub papy, przyczepność do podłoża, stan zakładów, występowanie pęcherzy, ubytków i miejscowych odspojeń. Elementy niestabilne naprawić lub wymienić przed malowaniem.

2. Usunięcie zanieczyszczeń: usunąć mchy, porosty, liście, kurz, luźną posypkę mineralną oraz inne niezwiązane fragmenty. Powierzchnia musi być nośna i stabilna.

3. Mycie DACH-SAUBER: zastosować środek na całą powierzchnię zgodnie z jego Kartą Techniczną, a następnie dokładnie spłukać. Ciśnienie mycia dobrać do stanu pokrycia tak, aby nie uszkodzić gontu, papy ani stabilnej posypki.

4. Suszenie: przed dalszymi pracami pozostawić pokrycie do całkowitego wyschnięcia. Nie aplikować na podłoże wilgotne, z wodą stojącą ani z aktywną wilgocią podpowierzchniową.

5. Naprawy: pęcherze, odspojenia, otwarte zakłady, ubytki i nieszczelności naprawić metodą właściwą dla danego pokrycia. Drobne stabilne rysy mogą być mostkowane przez DACH-GONT-BAZA, ale nie wolno traktować powłoki jako zamiennika napraw konstrukcyjnych.

6. Próba: na powierzchniach wcześniej malowanych, nietypowych lub o nieznanej kompatybilności wykonać próbę przyczepności przed pełną aplikacją.

Przygotowanie produktu

Doprowadzić produkt do temperatury 15-25°C. Nie mieszać ręcznie. Mieszać mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (około 300 obr./min) przez co najmniej 1 minutę, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Łopatki mieszadła powinny pozostawać zanurzone w materiale, aby ograniczyć napowietrzanie. Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.

Aplikacja

Standardowo nakładać jedną ciągłą warstwę DACH-GONT-BAZA. Na podłożach bardzo chropowatych, mocno wyeksploatowanych lub w miejscach, w których warstwa bazowa ma pełnić funkcję mostkującą dla drobnych stabilnych rys, dopuszcza się wykonanie drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej. Należy dążyć do uzyskania równomiernej, ciągłej powłoki bez prześwitów i bez lokalnych kałuż materiału.

Rekomendowaną metodą jest natrysk hydrodynamiczny. Podczas natrysku pracować w sposób ciągły, „mokre na mokre", unikając suchych krawędzi i zakurzu na łączeniach. Produkt można również nakładać pędzlem lub wałkiem.

Warunki aplikacji

WARUNKI APLIKACJI	
Temperatura otoczenia	+10°C do +30°C
Temperatura podłoża	+10°C do +40°C
Wilgotność względna powietrza	< 75%
Punkt rosy	Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy do czasu wyschnięcia materiału.
Nasłonecznienie / nagrzanie podłoża	Nie aplikować na silnie nagrzane pokrycie ani w warunkach powodujących gwałtowne odparowanie wody. Gont i papa mogą osiągać znacznie wyższą temperaturę niż powietrze.

Schnięcie i nakładanie kolejnej warstwy

Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności, przewiewu, struktury podłoża i ilości nałożonego materiału. W temperaturze około +20°C suchość powierzchniowa jest typowo osiągana po około 2-4 godzinach. Suchość na dotyk nie oznacza pełnego wyschnięcia grubszej warstwy.

CZASY TECHNOLOGICZNE	
DACH-GONT-BAZA -> DACH-GONT-TOP	Rekomendowane: następnego dnia, po całkowitym wyschnięciu BAZY. Typowe okno technologiczne: 1-7 dni.
Druga warstwa DACH-GONT-BAZA	Jeżeli jest wymagana: nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy; przy większej ilości materiału najbezpieczniej kolejnego dnia.
Odporność na deszcz	Chronić świeżą powłokę przed opadami, rosą i kondensacją. Przy temperaturze około +20°C i prawidłowym schnięciu przyjąć co najmniej ok. 2 godziny od uzyskania suchości powierzchniowej.

Wydajność i grubość warstwy

WYDAJNOŚĆ I OBLICZENIOWA GRUBOŚĆ WARSTWY	
Rekomendowana wydajność	4-6 m²/L na jedną warstwę, zależnie od struktury i stopnia zużycia pokrycia.
Obliczeniowa grubość mokrej warstwy (WFT)	ok. 167-250 µm dla 1 m² płaskiej powierzchni.
Mostkowanie drobnych rys	Wymaga ciągłej, odpowiednio grubej warstwy BAZY. Przy potrzebie zwiększenia grubości bezpieczniej wykonać kolejną warstwę po wyschnięciu pierwszej niż tworzyć lokalne kałuże materiału.
Uwagi	Rzeczywiste zużycie zależy od chropowatości, ilości posypki, chłonności, profilu pokrycia i metody aplikacji. WFT jest wartością obliczeniową dla powierzchni płaskiej.

Parametry aplikacji AIRLESS

NATRYSK HYDRODYNAMICZNY	
Dysza standardowa	0,015"-0,017" - np. 515 / 517; orientacyjnie 100-140 bar, dobrać do prawidłowej atomizacji.
Dysza Low Pressure	0,015"-0,017" LP - np. 516LP; orientacyjnie 80-120 bar.
Przykładowe agregaty	DinoPower X24, X28, X32. Parametry robocze zawsze dopasować do lepkości partii, długości węża i warunków na obiekcie.

Dane techniczne

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Baza chemiczna	Wodna dyspersja polimerów akrylowych
Stan produktu	Ciecz
Wykończenie	Matowe
Zawartość części stałych wagowo / objętościowo	ok. 60% / ok. 50%
pH	8-8,5
Gęstość	ok. 1,3 kg/L
LZO (VOC)	Rzeczywista zawartość LZO (VOC): < 20 g/L
Pakowanie	1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Kolorystyka

Dostępna szeroka gama kolorów. DACH-GONT-BAZA należy stosować w kolorze zgodnym lub możliwie zbliżonym do wybranego DACH-GONT-TOP. Aktualną paletę kolorystyczną określa oferta BEKERFARB.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i agregat malarski umyć niezwłocznie po zakończeniu pracy zimną wodą. Po utwardzeniu materiał można usunąć mechanicznie.

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przegrzaniem i mrozem. Produkt w prawidłowo zamkniętym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem zapoznać się z aktualną Kartą Charakterystyki DACH-GONT-BAZA. Podczas pracy przestrzegać zasad BHP i stosować środki ochrony odpowiednie do warunków aplikacji, w szczególności podczas natrysku. Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami oraz nie dopuszczać do niekontrolowanego uwolnienia do środowiska.

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w karcie opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta oraz stanowią wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania produktu. Ze względu na zróżnicowanie podłoży, stopień starzenia pokryć bitumicznych i warunki aplikacji użytkownik powinien każdorazowo ocenić przydatność produktu do konkretnego zastosowania i przestrzegać aktualnej Karty Charakterystyki.