Producent	Data aktualizacji	Wersja dokumentu
BEKERFARB Sp. z o.o. sp. k.	10/2026	5.1

Opis produktu

DACH-GONT-TOP jest jednoskładnikową, wodorozcieńczalną farbą nawierzchniową przeznaczoną do wykonywania końcowej warstwy systemu renowacji dachów pokrytych gontem bitumicznym i papą. Produkt należy stosować na prawidłowo wykonanej i wyschniętej warstwie DACH-GONT-BAZA.

Po wyschnięciu tworzy zwartą, satynową powłokę nadającą końcowy kolor oraz zwiększającą odporność systemu na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV. DACH-GONT-TOP współpracuje z elastyczną warstwą bazową, jednak jego zdolność do odkształceń jest niższa niż DACH-GONT-BAZA. Z tego względu TOP należy nakładać cienko i równomiernie - nie służy do wypełniania nierówności ani do mostkowania rys przez zwiększanie grubości powłoki.

System renowacji

DACH-SAUBER -> DACH-GONT-BAZA -> DACH-GONT-TOP

- DACH-GONT-TOP stosować wyłącznie na prawidłowo wykonanej warstwie DACH-GONT-BAZA.
- Funkcję elastycznej warstwy bazowej oraz ewentualnego mostkowania drobnych, stabilnych rys pełni DACH-GONT-BAZA.
- DACH-GONT-TOP nie jest membraną hydroizolacyjną i nie służy do usuwania aktywnych przecieków.

Zakres zastosowania i dobór systemu

Stan powierzchni po DACH-GONT-BAZA	Postępowanie
BAZA wyschnięta, zwarta i równomierna	Nałożyć jedną cienką, równomierną warstwę DACH-GONT-TOP.
Widoczne prześwity lub niejednorodność BAZY	Najpierw skorygować warstwę DACH-GONT-BAZA i pozostawić ją do wyschnięcia. Nie kompensować braków grubą warstwą TOP.
Widoczne rysy lub miejscowe uszkodzenia systemu	Ocenić i naprawić warstwę bazową. TOP nie jest przeznaczony do mostkowania rys ani wypełniania szczelin.
BAZA zabrudzona kurzem, pyłkami lub nalotem	Delikatnie oczyścić lub umyć przy niskim ciśnieniu, następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Bezpośrednio gont bitumiczny lub papa	Aplikacja DACH-GONT-TOP z pominięciem DACH-GONT-BAZA jest niedopuszczalna w tej technologii.

Charakterystyka / właściwości

- Gotowa do użycia; nie wymaga rozcieńczania.
- Satynowe wykończenie i jednolity efekt kolorystyczny.
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV w systemie DACH-GONT.
- Warstwa nawierzchniowa o mniejszej zdolności do odkształceń niż DACH-GONT-BAZA - wymaga aplikacji cienkiej i równomiernej.
- Nie jest przeznaczona do wypełniania spękań, wyrównywania ubytków ani budowania grubej powłoki.
- Aplikacja natryskiem hydrodynamicznym, pędzlem lub wałkiem.

Przygotowanie podłoża

Podłożem dla DACH-GONT-TOP musi być prawidłowo wykonana, zwarta i całkowicie wyschnięta warstwa DACH-GONT-BAZA. Przygotowanie gontu lub papy, naprawy podłoża oraz wymagania dotyczące warstwy bazowej określa Karta Techniczna DACH-GONT-BAZA.

- Nie aplikować TOP bezpośrednio na gont bitumiczny ani papę z pominięciem DACH-GONT-BAZA.
- Jeżeli przed aplikacją TOP na BAZIE pojawią się lekkie zabrudzenia, powierzchnię delikatnie oczyścić lub umyć pod niskim ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Jeżeli BAZA ma prześwity, lokalne uszkodzenia albo niewystarczającą grubość w miejscach wymagających elastycznej pracy, uzupełnić BAZĘ przed wykonaniem TOP.

Przygotowanie produktu

Doprowadzić produkt do temperatury 15-25°C. Nie mieszać ręcznie. Mieszać mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (około 300 obr./min) przez co najmniej 1 minutę, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Łopatki mieszadła powinny pozostawać zanurzone w materiale, aby ograniczyć napowietrzanie. Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.

Aplikacja

DACH-GONT-TOP standardowo nakładać w jednej cienkiej, równomiernej warstwie. Rekomendowaną metodą jest natrysk hydrodynamiczny. Podczas natrysku pracować w sposób ciągły, „mokre na mokre", unikając suchych krawędzi, zakurzu i lokalnego gromadzenia materiału.

Jeżeli ze względów kolorystycznych lub dla wyrównania wyglądu wymagane jest ponowne malowanie, wykonać drugą cienką warstwę dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Zawsze preferować dwie cienkie warstwy zamiast jednej grubej. Nie zwiększać grubości TOP w celu mostkowania rys lub maskowania wad podłoża.

Warunki aplikacji

WARUNKI APLIKACJI	
Temperatura otoczenia	+10°C do +30°C
Temperatura podłoża	+10°C do +40°C
Wilgotność względna powietrza	< 75%
Punkt rosy	Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy do czasu wyschnięcia materiału.
Nasłonecznienie / nagrzanie podłoża	Nie aplikować na silnie nagrzane pokrycie. Bezpośrednie słońce może powodować zbyt szybkie odparowanie, zakurz, różnice w połysku oraz widoczne łączenia natrysku.

Najważniejsze ograniczenie technologiczne

DACH-GONT-TOP = cienka warstwa nawierzchniowa. DACH-GONT-BAZA = elastyczna warstwa robocza systemu.

Schnięcie i kolejne warstwy

Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności, przewiewu i ilości nałożonego materiału. W temperaturze około +20°C suchość powierzchniowa jest typowo osiągana po około 2-4 godzinach. Suchość na dotyk nie jest równoznaczna z pełnym utwardzeniem powłoki.

CZASY TECHNOLOGICZNE	
DACH-GONT-BAZA -> DACH-GONT-TOP	Rekomendowane: następnego dnia, po całkowitym wyschnięciu BAZY. Typowe okno technologiczne: 1-7 dni.
Ewentualna druga warstwa DACH-GONT-TOP	Tylko jeżeli wymaga tego krycie lub wyrównanie wyglądu. Nakładać cienko po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy.
Odporność na deszcz	Chronić świeżą powłokę przed opadami, rosą i kondensacją. Przy temperaturze około +20°C i prawidłowym schnięciu przyjąć co najmniej ok. 2 godziny od uzyskania suchości powierzchniowej.

Wydajność i grubość warstwy

WYDAJNOŚĆ I OBLICZENIOWA GRUBOŚĆ WARSTWY	
Rekomendowana wydajność	ok. 6 m²/L na jedną warstwę.
Obliczeniowa grubość mokrej warstwy (WFT)	ok. 166-167 µm dla 1 m² płaskiej powierzchni.
Powierzchnie bardzo chropowate	Rzeczywiste zużycie może być większe z uwagi na profil gontu lub papy, jednak nie należy tworzyć lokalnie grubej warstwy TOP.
Uwagi	Warstwa TOP ma być cienka i równomierna. WFT jest wartością obliczeniową dla powierzchni płaskiej i nie uwzględnia struktury posypki.

Parametry aplikacji AIRLESS

NATRYSK HYDRODYNAMICZNY	
Dysza standardowa	0,017" - np. 517 / 140-160 bar
Dysza Low Pressure	0,016" LP - np. 516LP / 80-120 bar
Przykładowe agregaty	DinoPower X20, X24, X28, X32. Ciśnienie dopasować do prawidłowej atomizacji i warunków na obiekcie.

Dane techniczne

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Rodzaj produktu	Wodorozcieńczalna farba nawierzchniowa
Stan produktu	Ciecz
Wykończenie	Satynowe
pH	7,5-8,5
Gęstość	ok. 1,2 kg/L
LZO (VOC)	Dopuszczalna wartość dla kat. A(i), FW: 140 g/L
Pakowanie	1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Kolorystyka

Dostępna szeroka gama kolorów. DACH-GONT-TOP należy stosować w kolorze zgodnym z warstwą DACH-GONT-BAZA. Aktualną paletę kolorystyczną określa oferta BEKERFARB.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i agregat malarski umyć niezwłocznie po zakończeniu pracy zimną wodą. Po utwardzeniu materiał można usunąć mechanicznie.

Przechowywanie

Przechowywać w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przegrzaniem i mrozem. Produkt w prawidłowo zamkniętym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem zapoznać się z aktualną Kartą Charakterystyki DACH-GONT-TOP. Podczas pracy przestrzegać zasad BHP i stosować środki ochrony odpowiednie do warunków aplikacji, w szczególności podczas natrysku. Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami oraz nie dopuszczać do niekontrolowanego uwolnienia do środowiska.

Zastrzeżenie: Informacje zawarte w karcie opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta oraz stanowią wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania produktu. Ze względu na zróżnicowanie podłoży, stopień starzenia pokryć bitumicznych i warunki aplikacji użytkownik powinien każdorazowo ocenić przydatność produktu do konkretnego zastosowania i przestrzegać aktualnej Karty Charakterystyki.